



HEA balk

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

HEA	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte	Extra info
		H	B	T _w	T _f	r		
100	17,0	96	100	5	8	12	18 m	•
120	20,3	114	120	5	8	12	18 m	•
140	25,1	133	140	5,5	8,5	12	18 m	•
160	31,0	152	160	6	9	15	18 m	•
180	36,2	171	180	6	9,5	15	18 m	•
200	43,1	190	200	6,5	10	18	18 m	•
220	51,5	210	220	7	11	18	18 m	•
240	61,5	230	240	7,5	12	21	24 m	•
260	69,5	250	260	7,5	12,5	24	24 m	
280	77,8	270	280	8	13	24	24 m	
300	90,0	290	300	8,5	14	27	24 m	
320	99,5	310	300	9	15,5	27	24 m	
340	107	330	300	9,5	16,5	27	24 m	
360	114	350	300	10	17,5	27	24 m	
400	127	390	300	11	19	27	24 m	
450	142	440	300	11,5	21	27	24 m	
500	158	490	300	12	23	27	24 m	
550	169	540	300	12,5	24	27	24 m	
600	181	590	300	13	25	27	24 m	
650	193	640	300	13,5	26	27	24 m	
700	208	690	300	14,5	27	27	24 m	
800	229	790	300	15	28	30	24 m	
900	256	890	300	16	30	30	24 m	
1000	277	990	300	16,5	31	30	24 m	

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*