



## INP balk

Op aanvraag leverbaar binnen 1-2 werkdagen. Kwaliteit S235JR en S355J2, volgens EN 10025-2 met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat. Toleranties volgens EN 10034.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren.

INP	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)				Max. lengte
		H	B	Tw	Tf	
80	6,06	80	42	3,9	5,9	12 m
100	8,50	100	50	4,5	6,8	15 m
120	11,3	120	58	5,1	7,7	15 m
140	14,6	140	66	5,7	8,6	15 m
160	18,2	160	74	6,3	9,5	15 m
180	22,3	180	82	6,9	10,4	18 m
200	26,7	200	90	7,5	11,3	18 m
220	31,6	220	98	8,1	12,2	18 m
240	36,9	240	106	8,7	13,1	18 m
260	42,7	260	113	9,4	14,1	18 m
280	48,8	280	119	10,1	15,2	18 m
300	55,2	300	125	10,8	16,2	18 m
320	62,2	320	131	11,5	17,3	18 m
340	69,3	340	137	12,2	18,3	18 m
360	77,6	360	143	13	19,5	18 m
400	94,2	400	155	14,4	21,6	18 m
450	117	450	170	16,2	24,3	15 m
500	144	500	185	18	27	15 m
550	169	550	200	19	30	15 m