



IPE balk

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2. Toleranties volgens EN 10034. Uit voorraad leverbaar in handelslengten t/m 12 meter, met 2.2 of 3.1 fabriekscertificaat.

Op verzoek worden balken op maat voor u gezaagd en verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 werkdagen.

IPE	Gewicht kg/m	Afmetingen (mm)					Max. lengte	Extra info
		H	B	T _w	T _f	r		
80	6,11	80	46	3,8	5,2	5	15 m	•
100	8,26	100	55	4,1	5,7	7	15 m	•
120	10,6	120	64	4,4	6,3	7	18 m	•
140	13,1	140	73	4,7	6,9	7	18 m	•
160	16,1	160	82	5	7,4	9	18 m	•
180	19,2	180	91	5,3	8	9	20 m	•
200	22,8	200	100	5,6	8,5	12	20 m	•
220	26,7	220	110	5,9	9,2	12	20 m	•
240	31,3	240	120	6,2	9,8	15	20 m	
270	36,8	270	135	6,6	10,2	15	24 m	
300	43,0	300	150	7,1	10,7	15	24 m	
330	50,1	330	160	7,5	11,5	18	24 m	
360	58,2	360	170	8	12,7	18	24 m	
400	67,6	400	180	8,6	13,5	21	24 m	
450	79,1	450	190	9,4	14,6	21	25 m	
500	92,4	500	200	10,2	16	21	25 m	
550	108	550	210	11,1	17,2	24	25 m	
600	125	600	220	12	19	24	25 m	

- *tevens gestraald / gemenied op voorraad*