



T-staal

Kwaliteit S235JR, volgens EN 10025-2 : 2004. Toleranties volgens EN 10055. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

Op verzoek verzorgen wij het proces van stralen en conserveren. Kwaliteit S355J2 is op aanvraag; levertijd 1-2 weken.

| Gelijkzijdig | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Afmeting a x b x d (mm) | Gewicht (kg/m) | Max. lengte |
| 20 x 20 x 3 | 0,90 | 6 m |
| 25 x 25 x 3 | 1,13 | 6 m |
| 25 x 25 x 3,5 | 1,31 | 6 m |
| 30 x 30 x 4 | 1,81 | 6 m |
| 35 x 35 x 4,5 | 2,38 | 6 m |
| 40 x 40 x 5 | 3,02 | 12 m |
| 45 x 45 x 5,5 | 3,74 | 6 m |
| 50 x 50 x 6 | 4,53 | 12 m |
| 60 x 60 x 7 | 6,35 | 12 m |
| 70 x 70 x 8 | 8,48 | 12 m |
| 80 x 80 x 9 | 10,90 | 12 m |
| 90 x 90 x 10 | 13,70 | 12 m |
| 100 x 100 x 11 | 16,70 | 12 m |
| 120 x 120 x 13 | 23,70 | 12 m |
| 140 x 140 x 15 | 31,90 | 12 m |

| Ongelijkzijdig | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Afmeting a x b x d (mm) | Gewicht (kg/m) | Max. lengte |
| 40 x 20 x 4,5 | 2,00 | 6 m |
| 50 x 25 x 5 | 2,80 | 6 m |
| 60 x 30 x 5,5 | 3,71 | 12 m |
| 70 x 35 x 6 | 4,75 | 12 m |
| 80 x 40 x 7 | 6,33 | 12 m |
| 100 x 50 x 8,5 | 9,60 | 12 m |
| 120 x 60 x 10 | 13,60 | 12 m |



Betonstaal

Massief, geribd rondstaal in kwaliteit FeB 500, volgens NEN 6008: 2008. Uit voorraad leverbaar, in handelslengten van 6 meter, met 3.1 certificaat.

| Diam ϕ a (mm) | Gewicht (kg/m) |
|-----------------------|-------------------|
| 8 | 0,40 |
| 10 | 0,63 |

| Diam ϕ a (mm) | Gewicht (kg/m) |
|-----------------------|-------------------|
| 12 | 0,91 |
| 16 | 1,61 |

| Diam ϕ a (mm) | Gewicht (kg/m) |
|-----------------------|-------------------|
| 20 | 2,51 |